



DOSSOPRIME

PRIMAIRE D'ACCROCHAGE POUR
SUPPORTS MÉTALLIQUES



DESCRIPTION

DOSSOPRIME est un produit adhésif organique qui permet un accrochage des fibres minérales projetées DOSSOLAN sur la plupart des supports métalliques peints et non peints.

Ce produit est une émulsion aqueuse de hauts polymères de caoutchouc synthétiques, combinée avec des adjuvants acryliques / polyuréthanes.

Avantages

- ✓ Possibilité d'utilisations multiples
- ✓ Facilité de mise en oeuvre

Précautions d'emploi

- DOSSOPRIME étant insoluble dans l'eau, en aucun cas, ne projeter la fibre minérale sur le film de latex sec.
- DOSSOPRIME n'est pas protéger contre les rayons U.V, le film jaunissant au cours du temps, il ne peut donc être utilisé en liant de surface.
- Un soin particulier sera apporté à l'élimination des revêtements saponifiables.

Informations de mise en oeuvre

DOSSOPRIME est livré prêt à l'emploi et ne réclame aucune dilution. Il est généralement appliqué au rouleau, au pot à pression sortie basse ou au pistolet AIRLESS®, avant projection du flocage DOSSOLAN 3000.

La température ambiante ainsi que celle du support devront être comprises entre 5 et 45 °C.

Avant application, le support métallique devra être sec, propre et sain, débarrassé de toutes traces d'huiles de décoffrage, de laitance de mortier, d'efflorescences, d'écailles et de résidus de peintures anciennes non adhérentes.

Le DOSSOPRIME donne une bonne adhésion avec un taux généralement compris entre 190 et 250 gr/m² en procédant comme suit:

- Projection sur le support de la quantité suffisante de latex.
- Séchage partiel pendant 4 heures suivant les conditions climatiques.
- Projection de la fibre minérale avec le minimum d'eau pour éviter la léxiviation.

Caractéristiques

Aspect	Liquide blanc laiteux semi-épais
Densité (kg/m ³)	1005 ± 5
pH	8.5 / 9,0
Température d'utilisation	De 5 à 45° C

Certifications



Produit classé A+
(émission de COV
dans l'air intérieur)

Codes articles

Référence	Désignation	Conditionnement	Poids/palette
DOS0001	DOSSOLAN 3000	Sac de 25 kg	600 kg pour 24 sacs
DOS0002	Primaire d'accrochage DOSSOPRIME (Support métallique)	Seau de 25 kg	450 kg pour 18 seaux

Documents techniques disponibles

- Fiche technique
- Fiche de données de sécurité

Transport et stockage

- **Conditionnement** en seau de 25 kg
- **Le DOSSOPRIME** n'est pas désigné comme produit dangereux par la circulaire ADR (European Agreement For Transportation of Dangerous Good by Road).
- **Durée de conservation de 6 mois maximum** en emballages clos.
- **Pour une conservation optimale**, stocker le produit à 15°C. Un stockage prolongé à des températures voisines de 0°C peut entraîner une dégradation irréversible de l'émulsion et de ses propriétés adhésives.

En cas de questionnement sur le produit, ses différentes applications, ou pour une demande de devis, n'hésitez pas à nous contacter.

Geostaff a recueilli les données de cette fiche avec tout le soin requis et se réserve le droit de modifier les propriétés des produits sans préavis. L'utilisateur de ces données sera à tout moment responsable de leur application correcte. En cas d'incertitude ou de doute, nous conseillons de contacter Geostaff afin de vérifier si ces données correspondent à l'application exigée.

DOSSOPRIME

PRIMAIRE D'ACCROCHAGE POUR
SUPPORTS MÉTALLIQUES



www.geostaff.fr